

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 04/01/2021 Au 30/06/2021

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **31.5/50 C Ballast recyclé**
 Nature pétrographique **Recyclé** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **31.5 50** Norme **NF P18-545 - Article 12**


	0.063	1.6	d 31.5	40	D 50	63	80	B (%)	Fl (%)	LA	MDE	SB (%)
Vss + u	1.5	100	30	70	100	100	100	6	19	14	6	
Vss	0.5	100	25	65	98	100	100	6	15	12	5	
Vsi	0	0.5	1	30	84	100	100	0	0	0	0	
Vsi - u	0		0	25	79	99	99	0	0	0	0	
sf Max												

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : Tous les dates

Résultat des autres essais : Tous les dates

	0.063	1.6	d 31.5	40	D 50	63	80	B (%)	Fl (%)	LA	MDE	SB (%)
Nbr. val	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
Maxi	1.4	2.2	9.9	63.1	97.9	100.0	100.0					
XF + 1.25 sf	1.3	2.3	10.0	64.5	98.4	100.0	100.0					
XF	0.7	1.6	7.1	50.1	95.6	100.0	100.0					
XF - 1.25 sf	0.1	0.9	4.3	35.7	92.9	100.0	100.0					
Mini	0.4	0.8	4.9	36.5	93.0	100.0	100.0					
sf	0.47	0.59	2.28	11.51	2.20	0.00	0.00					



Essai(s) complémentaire(s)

Date : 04/01/2021

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

