



	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Période de validité de l'engagement Du 04/01/2021 Au 30/06/2021
--	-------------------------	--

Site de production	AUDE AGRÉGATS - La Caunette	Granulat	4/20 Ca
Nature pétrographique	Calcaire	Elaboration	Naturel


Partie normative
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4 20** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code ???**

	d/2 2	d 4	D 20	1.4 D 28	2 D 40	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	15	100			1	29
Vss	5	10	98			1	25
Vsi			88	98	100		
Vsi - u			83	97	100		
sf Max							

Partie informative
 Résultat des essais de fabrication : Tous les dates Résultat des autres essais : Tous les dates

	d/2 2	d 4	D 20	1.4 D 28	2 D 40	f (%)	FI (%)
Nbr. val	1	1	1	1	1	1	0
Maxi	1.0	2.0	92.6	100.0	100.0	0.4	
XF + 1.25 sf	1.0	2.0	92.6	100.0	100.0	0.4	
XF	1.0	2.0	92.6	100.0	100.0	0.4	
XF - 1.25 sf	1.0	2.0	92.6	100.0	100.0	0.4	
Mini	1.0	2.0	92.6	100.0	100.0	0.4	
sf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Essai(s) complémentaire(s)
 14/03/2019 - W NF EN 933-1 : 3.0 %

Date : 04/01/2021 18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17 07/08/2013 : MDE = 12 et LA = 16 - 14/01/2013 : MDE = 13 et LA = 17 Coefficient d'abrasivité = 518 g/t Coefficient de broyabilité = 31 %	M. BARREIROS David Responsable Qualité
---	---