



AUDE AGREGATS - Carrière de Lastours
La Caunette
11 600 Lastours
Tél : 04-68-77-89-92



0333

AUDE AGRÉGATS - La Caunette

0333 - CPR - 041180

2014

NF EN 13043

Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aéroports et d'autres zones de circulation

Granularité	Désignation	4/10
Analyse granulométrique par tamisage	Catégorie	G C 90/10
Tolérance	Catégorie	G 25/15
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f 2
Essai au bleu sur 0/0,125 mm	Catégorie	MB f 10
Forme des grains		
Aplatissement FI	Catégorie	FI NR
Indice de forme	Catégorie	SI 15
Pourcentage de grains semi-concassés	Catégorie	C NR
Résistance au polissage/abrasion/usure		
Valeur de résistance au polissage	Catégorie	PSV 68
Résistance à l'abrasion des granulats	Catégorie	AAV 10
Résistance à l'usure du granulat grossier	Catégorie	M DE 10
Composition/teneur		
Sulfate de magnésium	Catégorie	MS 18
Stabilité volumique		

Expansion des scories d'aciéries	Valeur déclarée	V 3.5
Résistance à la fragmentation	Catégorie	LA 20
Résistance à la fragmentation	Catégorie	SZ 18
MVR	Valeur déclarée	P 2.79
Absorption d'eau	Catégorie	WA 24 1
Masse volumique en vrac	Valeur déclarée	Pb 0.00
Durabilité face au gel/dégel	Catégorie	F 1
VLZ	Catégorie	V NR
Affinité avec les liants hydrocarbonés	Valeur déclarée	NR
Essai d'ébullition des basaltes coup de soleil	Catégorie	SB NR

Type de gisement : roches massives / Nature pétrographique : dolomie