

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 01/07/2021 Au 31/01/2022

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **0/2 CL All Sable**
 Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 2** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code d ?**


	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Vss + u	10	75	97			2.5
Vss	6	71	95			2
Vsi		51	85		100	
Vsi - u		47	83		97	
sf Max						

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2020

Résultat des autres essais : Tous les dates

	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Nbr. val	6	6	6	6	6	7
Maxi	2.6	63.0	92.0	100.0	100.0	0.5
XF + 1.25 sf	2.2	64.3	92.0	100.0	100.0	0.5
XF	1.3	60.7	90.2	100.0	100.0	0.3
XF - 1.25 sf	0.4	57.1	88.4	100.0	100.0	0.1
Mini	0.6	57.0	89.0	100.0	100.0	0.2
sf	0.74	2.88	1.47	0.00	0.00	0.14



Essai(s) complémentaire(s)

08/12/2017 - MDE NF EN 1097-1 : 13.0

Date : **05/07/2021**

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

