

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 01/07/2021 Au 31/12/2021

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **0/31.5 C Recyclé**
 Nature pétrographique **Recyclé** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 31.5** Norme **NF EN 13285**


	0.5	1	4	8	D/2 16	D 31.5	1.4 D 45	2 D 63	MB (g/Kg)
Vss + u	13	21	34	57	79				
Vss	12	20	32	55	77				
Vsi	2	10	18	39	61			100	
Vsi - u	1	9	16	37	59			100	
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 22/11/2016 au 22/11/2018

Résultat des autres essais : Tous les dates

	0.5	1	4	8	D/2 16	D 31.5	1.4 D 45	2 D 63	MB (g/Kg)
Nbr. val	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Maxi	9.3	17.6	32.9	53.4	73.9	99.5	100.0	100.0	1.8
XF + 1.25 sf	11.1	21.4	39.0	58.3	77.5	99.6	100.0	100.0	2.2
XF	7.1	12.8	24.9	47.1	69.2	99.3	100.0	100.0	1.2
XF - 1.25 sf	3.1	4.2	10.8	35.9	60.9	99.0	100.0	100.0	0.2
Mini	4.8	7.9	16.9	40.7	64.5	99.1	100.0	100.0	0.6
sf	3.18	6.86	11.31	8.98	6.65	0.28	0.00	0.00	0.83



Essai(s) complémentaire(s)

Date : **05/07/2021**

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

