

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 01/07/2021 Au 31/12/2021

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **0/63 C Recyclé**

Nature pétrographique

Elaboration Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 63** Norme **NF EN 13285 - Code Conforme**


	1	2	4	8	16	D/2 31.5	D 63	1.4 D 90	2 D 125
Vss + u	21	27	36	50	66	85			
Vss	20	26	34	48	64	82			
Vsi	10	16	20	32	48	66			100
Vsi - u	9	15	18	30	46	63			100
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : Tous les dates

Résultat des autres essais : Tous les dates

	1	2	4	8	16	D/2 31.5	D 63	1.4 D 90	2 D 125
Nbr. val	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Maxi	16.0	22.0	28.0	40.0	59.0	74.0	100.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	16.4	22.8	29.2	40.4	61.7	74.4	100.0	100.0	100.0
XF	15.5	21.0	26.5	39.5	55.5	73.5	98.0	99.7	100.0
XF - 1.25 sf	14.6	19.2	23.9	38.6	49.3	72.6	94.5	99.2	100.0
Mini	15.0	20.0	25.0	39.0	52.0	73.0	96.0	99.4	100.0
sf	0.71	1.41	2.12	0.71	4.95	0.71	2.83	0.42	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

Date : **05/07/2021**

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

