

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Période de validité de l'engagement Du 01/01/2022 Au 30/06/2022
--	-------------------------	--

Site de production	POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE	Granulat	0/20 C recyclé
Nature pétrographique	Recyclé	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe granulaire **0 20** Norme **NF EN 13285 - Code Conforme**

	0.5	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40
V _{ss} + u	21	32	42	57	80			
V _{ss}	20	31	41	55	78			
V _{si}	10	17	25	39	62			100
V _{si} - u	9	16	24	37	60			100
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 25/09/2019 au 25/09/2020 Résultat des autres essais : du 25/09/2018 au 25/09/2020

	0.5	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40
Nbr. val	1	1	1	1	1	1	1	1
Maxi	15.0	24.0	33.0	47.0	70.0	97.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	15.0	24.0	33.0	47.0	70.0	97.0	100.0	100.0
XF	15.0	24.0	33.0	47.0	70.0	97.0	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	15.0	24.0	33.0	47.0	70.0	97.0	100.0	100.0
Mini	15.0	24.0	33.0	47.0	70.0	97.0	100.0	100.0
sf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

Date : 23/12/2021	M. BARREIROS David Responsable Qualité 
--------------------------	--