

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement  
 Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **4/6.3 CL All Gravillon**  
 Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **6.3** Norme **NF P18-545 - Article 9**

	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)
Vss + u	6	25	97			1.8
Vss	5	20	92			1.5
Vsi		10	82	98	100	
Vsi - u		5	77	97	100	
sf Max						


\* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 26/04/2021 au 26/10/2021

Résultat des autres essais : Tous les dates

	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)
Nbr. val	3	3	3	3	3	3
Maxi	1.0	48.0	92.0	100.0	100.0	0.7
XF + 1.25 sf	1.0	50.0	92.5	100.0	100.0	0.8
XF	1.0	23.3	86.7	100.0	100.0	0.3
XF - 1.25 sf	1.0	0.0	80.9	100.0	100.0	0.0
Mini	1.0	11.0	84.0	100.0	100.0	0.0
sf	0.00	21.36	4.62	0.00	0.00	0.36



#### Essai(s) complémentaire(s)

08/12/2017 - PSV NF EN 1097-8 : 51.0  
 08/12/2017 - LANF EN 1097-2 : 18.0  
 08/12/2017 - MDE NF EN 1097-1 : 13.0

Date : 23/12/2021

M. BARREIROS David  
 Responsable Qualité

