

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 01/07/2022 Au 31/12/2022

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **0/2 C fillérisé Quartz Blanc**
 Nature pétrographique Elaboration Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 2** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code a**


| | 0.063 | 0.25 | D/2 1 | D 2 | 1.4 D 2.8 | 2 D 4 | Mf | MB (g/Kg) |
|---------|-------|------|----------|--------|--------------|----------|------|--------------|
| Vss + u | 11 | 52 | 83 | 97 | | | 3.44 | 2 |
| Vss | 10 | 50 | 79 | 95 | | | 3.29 | 1.5 |
| Vsi | | | 39 | 85 | 95 | 100 | 2.69 | |
| Vsi - u | | | 35 | 83 | 94 | 100 | 2.54 | |
| sf Max | | | | 2 | | | 0.18 | |

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 14/10/2021 au 14/04/2022

Résultat des autres essais : Tous les dates

| | 0.063 | 0.25 | D/2 1 | D 2 | 1.4 D 2.8 | 2 D 4 | Mf | MB (g/Kg) |
|--------------|-------|------|----------|--------|--------------|----------|------|--------------|
| Nbr. val | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maxi | 0.3 | 15.0 | 59.0 | 90.0 | 99.0 | 100.0 | 2.99 | 0.3 |
| XF + 1.25 sf | 0.3 | 15.0 | 59.0 | 90.0 | 99.0 | 100.0 | 2.99 | 0.3 |
| XF | 0.3 | 15.0 | 59.0 | 90.0 | 99.0 | 100.0 | 2.99 | 0.3 |
| XF - 1.25 sf | 0.3 | 15.0 | 59.0 | 90.0 | 99.0 | 100.0 | 2.99 | 0.3 |
| Mini | 0.3 | 15.0 | 59.0 | 90.0 | 99.0 | 100.0 | 2.99 | 0.3 |
| sf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Essai(s) complémentaire(s)

Date : **08/07/2022**

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

