

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 01/07/2022 Au 31/12/2022

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **0/20 C recyclé**
 Nature pétrographique **Recyclé** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 20** Norme **NF EN 13285 - Code Conforme**


	0.5	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40
Vss + u	21	32	42	57	80			
Vss	20	31	41	55	78			
Vsi	10	17	25	39	62			100
Vsi - u	9	16	24	37	60			100
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 25/09/2018 au 25/09/2020

Résultat des autres essais : Tous les dates

	0.5	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40
Nbr. val	1	1	1	1	1	1	1	1
Maxi	15.0	24.0	33.0	47.0	70.0	97.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	15.0	24.0	33.0	47.0	70.0	97.0	100.0	100.0
XF	15.0	24.0	33.0	47.0	70.0	97.0	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	15.0	24.0	33.0	47.0	70.0	97.0	100.0	100.0
Mini	15.0	24.0	33.0	47.0	70.0	97.0	100.0	100.0
sf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

Date : **08/07/2022**

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

