

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement  
Du 01/07/2022 Au 31/12/2022

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **0/4 RL All Sable**  
Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 10**


	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	Mf	MB (g/Kg)
Vss + u	8	40	80	100			6	3.59	2
Vss	6	40	80	99			6	3.44	1.5
Vsi			40	89	95	100		2.74	
Vsi - u			40	87	94	100		2.59	
sf Max								0.21	

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 08/01/2022

Résultat des autres essais : Tous les dates

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	Mf	MB (g/Kg)
Nbr. val	9	9	9	9	9	9	9	9	10
Maxi	7.2	22.0	68.0	96.0	100.0	100.0	7.2	3.29	1.0
XF + 1.25 sf	5.6	20.7	65.2	95.9	100.0	100.0	5.6	3.30	0.8
XF	3.0	15.9	60.2	95.0	99.9	100.0	3.0	3.09	0.5
XF - 1.25 sf	0.4	11.1	55.3	94.1	99.5	100.0	0.4	2.88	0.2
Mini	1.1	12.0	55.0	94.0	99.0	100.0	1.1	2.80	0.3
sf	2.10	3.82	3.96	0.71	0.33	0.00	2.10	0.17	0.22



Essai(s) complémentaire(s)

Date : 08/07/2022

M. BARREIROS David  
Responsable Qualité

