

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
Du 01/01/2023 Au 30/06/2023

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **22.4/31.5 RL All Gravillon**
Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **22.4 31.5** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code d - sauf Gr A , Fl 20**


	d/2 11.2	d/1.4 16	d 22.4	D 31.5	1.4 D 45	2 D 63	f (%)	Fl (%)
Vss + u	6		20				1.5	24
Vss	5		15				1.5	20
Vsi					98	100		
Vsi - u					97	100		
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 21/12/2021

Résultat des autres essais : Tous les dates

	d/2 11.2	d/1.4 16	d 22.4	D 31.5	1.4 D 45	2 D 63	f (%)	Fl (%)
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	17	5
Maxi	2.0	5.0	15.0	82.0	100.0	100.0	0.9	18.0
XF + 1.25 sf	1.4	2.9	11.9	74.8	100.0	100.0	0.6	17.6
XF	0.7	1.4	6.5	57.4	100.0	100.0	0.3	13.0
XF - 1.25 sf	-0.0	0.0	1.1	40.0	100.0	100.0	0.0	8.4
Mini	0.0	0.0	1.0	34.0	100.0	100.0	0.0	9.0
sf	0.59	1.22	4.33	13.91	0.00	0.00	0.24	3.67



Essai(s) complémentaire(s)

09/02/2017 - Na2O LPC 37 : 0.0021
09/02/2017 - Boul. Argile (M.O.) : Néant
09/02/2017 - Alcali réaction FD P 18-542 : NR
09/02/2017 - WA24 NF EN 1097-6+A1 : 1.380 %
09/02/2017 - Alcali-Silice LPC 37 : NR
09/02/2017 - ImP M.O. : 0.09 %
31/01/2022 - LA NF EN 1097-2 : 25.0
09/02/2017 - Prd NF EN 1097-6 +A1 : 2.61 Mg/m³
09/02/2017 - MDE NF EN 1097-1 : 20.0
09/02/2017 - C NF EN 1744-1+A1 : 0.001 %
03/11/2022 - W NF EN 933-1 : 1.0 %
09/02/2017 - NaOH NF EN 1744-1+A1 : Négatif
09/02/2017 - AS NF EN 1744-1+A1 : 0.0010 %

Date : 01/01/2023

M. BARREIROS David
Responsable Qualité

