



Activité GRANULATS

19/01/2022

PROCEDURE DE PREPARATION 0/20 mixte

L'objectif de cette procédure de Fabrication pour la Grave 0/20 Mixte est d'établir une méthodologie afin de garantir la répétabilité, l'homogénéité et la conformité du fuseau de spécification du produit.

Nous réaliserons le mélange sur la plate forme dédiée à cette procédure sur le site du Chapitre à Villalbe.

L'opérateur du chargeur contrôlera la propreté du godet avant la manipulation de chaque produit pour le mélange.

Le mélange se réalisera avec le chargeur CAT équipé d'un système de pesage automatique embarqué, selon une proportion de 33 % Grave 0/20 C recyclé Chapitre Posocco et de 67 % GNT 0/20 Ca La Caunette Aude Agrégats.

Nous assurerons un contrôle visuel en cours de mélange afin d'assurer l'homogénéité du produit.

Le contrôle interne par le laboratoire Qualité Aude Béton analysera la fabrication du produit selon la fréquence d'1 contrôle toutes les 500 tonnes de mélange.

L'analyse granulométrique et l'analyse au bleu de méthylène seront transmises par mail dans les 48 heures suivant le prélèvement.

En cas de non-conformité, le responsable d'exploitation, le chef de carrière et le responsable qualité prendront des mesures en concertation pour lever la fiche d'écart.

Responsable d'exploitation

Chef de Carrière

Etablie par

Approuvé par