



| | | |
|--|-------------------------|--|
| | FICHE TECHNIQUE PRODUIT | Date d'émission 03/07/2023 Fin de validité 31/12/2023 |
|--|-------------------------|--|

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Site de production | AUDE AGRÉGATS - La Caunette | Granulat | 31/50 Ca Ballast |
| Nature pétrographique | Calcaire | Elaboration | Naturel |

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe granulaire **31.5 50** Norme **NF P18-545 - Article 12**

| | 0.063 | 1.6 | d/1.4 22.4 | d 31.5 | 40 | D 50 | 63 | 80 | FI (%) |
|---------------------|-------|-----|---------------|-----------|----|---------|-----|-----|-----------|
| V _{ss} + u | 1.5 | 1.5 | 4 | 30 | 70 | 100 | | | 19 |
| V _{ss} | 0.5 | 0.5 | 3 | 25 | 65 | 99 | | | 15 |
| V _{si} | | | | 1 | 30 | 70 | 100 | 100 | |
| V _{si} - u | | | | | 25 | 65 | 99 | 99 | |
| sf Max | | | | | | | | | |

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : Toutes les dates Résultat des autres essais : Toutes les dates

| | 0.063 | 1.6 | d/1.4 22.4 | d 31.5 | 40 | D 50 | 63 | 80 | FI (%) |
|--------------|-------|-----|---------------|-----------|----|---------|----|----|-----------|
| Nbr. val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxi | | | | | | | | | |
| XF + 1.25 sf | | | | | | | | | |
| XF | | | | | | | | | |
| XF - 1.25 sf | | | | | | | | | |
| Mini | | | | | | | | | |
| sf | | | | | | | | | |



Essai(s) complémentaire(s)

17/11/2022 - WA24 NF EN 1097-6 : 0.4 %
 17/11/2022 - ImP M.O. : Néant
 17/11/2022 - Prd NF EN 1097-6 : 2.93 Mg/m³

| | |
|-------------------|-----------------|
| Date : 03/07/2023 | BARREIROS DAVID |
|-------------------|-----------------|