



	<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b>	Date d'émission 03/07/2023 Fin de validité 31/12/2023
--	--------------------------------	--

Site de production	<b>POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE</b>	Granulat	<b>0/2 CL Quartz Blanc</b>
Nature pétrographique	<b>Quartz Blanc</b>	Elaboration	<b>Naturel</b>


<b>Partie normative</b>						
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage						

Classe granulaire	<b>0</b>	<b>2</b>	Norme	<b>NF P18-545 - Article 8 - Code ERR ? F2</b>		
-------------------	----------	----------	-------	---	--	--

	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Vss + u	8	68	97			2.5
Vss	6	66	95			2
Vsi		46	85	98	100	
Vsi - u		44	83	97	97	
sf Max	1.82					

<b>Partie informative</b>						
Résultat des essais de fabrication : à partir du 03/07/2022				Résultat des autres essais : Toutes les dates		

	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Nbr. val	4	4	4	4	4	4
Maxi	3.0	60.0	90.0	99.0	100.0	0.3
XF + 1.25 sf	2.9	59.5	90.8	100.0	100.0	0.3
XF	2.2	56.0	89.0	96.6	100.0	0.3
XF - 1.25 sf	1.4	52.5	87.2	92.9	100.0	0.3
Mini	1.6	54.0	87.0	93.3	100.0	0.3
sf	0.60	2.83	1.41	2.90	0.00	0.03



Abrasivité : 2445 g / t	Date : 03/07/2023	BARREIROS DAVID
Broyabilité : 40		