

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 03/07/2023  
 Fin de validité 31/12/2023

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **0/20 C recyclé**  
 Nature pétrographique **Recyclé** Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 20** Norme **NF EN 13285 - Code Conforme - sauf MB 0.4 g/Kg**


	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	D/2 10	16	D 20	1.4 D 28	2 D 40	LA+MDE
V <sub>ss</sub> + u	7							83		100	100	100	49
V <sub>ss</sub>	6							80		99	100	100	45
V <sub>si</sub>	0							60		89	98	100	0
V <sub>si</sub> - u	0							57		87	97	100	0
sf Max													

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : Toutes les dates

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	D/2 10	16	D 20	1.4 D 28	2 D 40	LA+MDE
Nbr. val	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1
Maxi	9.9	14.0	22.0	32.0	40.0	50.0	66.0	74.0	97.0	100.0	100.0	100.0	-
XF + 1.25 sf	7.6	12.4	21.2	31.0	39.6	50.3	65.1	72.9	96.7	100.0	100.0	100.0	-
XF	2.8	6.6	14.3	22.3	30.6	42.1	60.1	69.1	92.1	98.9	100.0	100.0	38.0
XF - 1.25 sf	0.0	0.8	7.4	13.6	21.6	34.0	55.2	65.4	87.6	97.2	100.0	100.0	-
Mini	0.0	1.0	7.0	14.0	21.0	32.0	53.0	64.0	87.0	97.0	100.0	100.0	-
sf	3.89	4.65	5.50	6.99	7.19	6.52	3.93	3.02	3.67	1.35	0.00	0.00	-



#### Essai(s) complémentaire(s)

14/09/2022 - F<sub>s</sub> NF P18-576 : 31.0 %  
 06/06/2023 - F<sub>M</sub> NF EN 933-1 : 4.31  
 18/10/2022 - W NF EN 933-1 : 6.9 %  
 06/06/2023 - f NF EN 933-1 : 9.9 %  
 14/09/2022 - A<sub>S</sub> NF EN 1744-1+A1 : 0.3930 %  
 14/09/2022 - V<sub>B</sub>S NF P 94-068 : 0.03  
 14/09/2022 - S<sub>S</sub> NF EN 1744-1+A1 : 0.1200 %

Date : 03/07/2023

BARREIROS DAVID

GDNT3 Graves de déconstruction non traitée  
 Graves Non Traitée de recyclage GR4  
 Classification des sols D21  
 w OPM = 7.1% du 22-11-21  
 Pd OPM = 2.31 t/m<sup>3</sup> du 22-11-21  
 Ps = 2.88 t/m<sup>3</sup> du 22-11-21

