

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 03/07/2023  
 Fin de validité 31/12/2023

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **0/4 RL All Sable**  
 Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 10**


|         | 0.063 | 0.25 | 1  | D<br>4 | 1.4 D<br>5.6 | 2 D<br>8 | f<br>(%) | FM   | MB<br>(g/Kg) |
|---------|-------|------|----|--------|--------------|----------|----------|------|--------------|
| Vss + u | 8     | 40   | 80 | 100    |              |          | 6        | 3.64 | 2            |
| Vss     | 6     | 40   | 80 | 99     |              |          | 6        | 3.49 | 1.5          |
| Vsi     |       |      | 40 | 89     | 95           | 100      |          | 2.79 |              |
| Vsi - u |       |      | 40 | 87     | 94           | 100      |          | 2.64 |              |
| sf Max  |       |      |    |        |              |          |          | 0.21 |              |

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 03/01/2023

Résultat des autres essais : Toutes les dates

|              | 0.063 | 0.25 | 1    | D<br>4 | 1.4 D<br>5.6 | 2 D<br>8 | f<br>(%) | FM   | MB<br>(g/Kg) |
|--------------|-------|------|------|--------|--------------|----------|----------|------|--------------|
| Nbr. val     | 11    | 11   | 11   | 11     | 11           | 11       | 11       | 11   | 11           |
| Maxi         | 4.1   | 19.0 | 64.0 | 97.0   | 100.0        | 100.0    | 4.1      | 3.26 | 36.6         |
| XF + 1.25 sf | 3.8   | 17.4 | 62.3 | 96.6   | 100.0        | 100.0    | 3.8      | 3.22 | 17.5         |
| XF           | 2.7   | 14.8 | 59.4 | 94.9   | 100.0        | 100.0    | 2.7      | 3.11 | 3.9          |
| XF - 1.25 sf | 1.5   | 12.2 | 56.4 | 93.2   | 100.0        | 100.0    | 1.6      | 3.00 | 0.0          |
| Mini         | 1.6   | 12.0 | 56.0 | 93.0   | 100.0        | 100.0    | 1.6      | 2.97 | 0.3          |
| sf           | 0.91  | 2.09 | 2.38 | 1.38   | 0.00         | 0.00     | 0.91     | 0.09 | 10.87        |



Essai(s) complémentaire(s)

Date : 03/07/2023

BARREIROS DAVID

