

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 03/07/2023 Fin de validité 31/12/2023
--	--------------------------------	--

Site de production	POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE	Granulat	2/5.6 CL Quartz Blanc
Nature pétrographique	Quartz Blanc	Elaboration	Naturel

Partie normative
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe granulaire **2** **5.6** Norme **NF P18-545 - Article 9**

	d/2 1	d 2	D 5.6	1.4 D 8	2 D 11.2	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	16	100			1.5	24
Vss	5	11	99			1.5	20
Vsi		1	89	98	100		
Vsi - u			84	97	100		
sf Max							

* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative
 Résultat des essais de fabrication : à partir du 03/07/2022 Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 1	d 2	D 5.6	1.4 D 8	2 D 11.2	f (%)	FI (%)
Nbr. val	4	4	4	4	4	4	2
Maxi	1.0	5.0	99.0	100.0	100.0	0.4	10.0
XF + 1.25 sf	1.0	5.8	98.9	100.0	100.0	0.4	13.1
XF	1.0	4.5	98.3	100.0	100.0	0.3	6.0
XF - 1.25 sf	1.0	3.3	97.6	100.0	100.0	0.2	0.0
Mini	1.0	3.0	98.0	100.0	100.0	0.2	2.0
sf	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.10	5.66



Essai(s) complémentaire(s)

19/12/2019 - WA24 NF EN 1097-6+A1 : 0.7 %
 19/12/2019 - PSV NF EN 1097-8 : 51.0
 31/01/2022 - LAN NF EN 1097-2 : 22.0
 31/01/2022 - Prd NF EN 1097-6 +A1 : 2.64
 Mg/m³
 31/01/2022 - MDE NF EN 1097-1 : 4.0
 22/07/2022 - W NF EN 933-1 : 4.2 %

Date : 03/07/2023

BARREIROS DAVID

