

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2024
 Fin de validité 30/06/2024

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **0/4 RL All Sable**
 Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code b - saufGrA,fA,PA**


	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FM	MB (g/Kg)
Vss + u	8	40	80	100			6	3.64	2
Vss	6	40	80	99			6	3.49	1.5
Vsi			40	89	95	100		2.79	
Vsi - u			40	87	94	100		2.64	
sf Max								0.21	

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 21/06/2023

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FM	MB (g/Kg)
Nbr. val	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Maxi	3.3	16.0	64.0	97.0	100.0	100.0	3.3	3.32	1.3
XF + 1.25 sf	2.7	15.9	62.4	96.9	100.0	100.0	2.6	3.30	1.1
XF	1.5	11.7	59.6	95.7	100.0	100.0	1.5	3.17	0.7
XF - 1.25 sf	0.4	7.5	56.8	94.5	100.0	100.0	0.4	3.05	0.3
Mini	0.7	7.0	58.0	94.0	100.0	100.0	0.7	3.06	0.2
sf	0.91	3.35	2.23	0.95	0.00	0.00	0.91	0.10	0.34



Essai(s) complémentaire(s)

Date : 21/12/2023

BARREIROS DAVID

