

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité 30/06/2024
--	--------------------------------	--

Site de production	POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE	Granulat	0/6 C Quartz Jaune TP
Nature pétrographique	Quartz Jaune	Elaboration	Naturel


Partie normative
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **6.3** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code d ?**

	0.063	D/2 3.15	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	MB (g/Kg)
Vss + u	8.6					2.5
Vss	7.6					2
Vsi	1.6					
Vsi - u	0.6					
sf Max						

Partie informative
 Résultat des essais de fabrication : Toutes les dates
 Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	D/2 3.15	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	MB (g/Kg)
Nbr. val	3	3	3	3	3	2
Maxi	7.2	67.1	100.0	100.0	100.0	1.5
XF + 1.25 sf	7.3	68.6	100.0	100.0	100.0	1.9
XF	5.4	52.0	88.6	93.9	99.0	1.0
XF - 1.25 sf	3.5	35.3	65.2	80.8	96.8	0.1
Mini	4.5	42.1	67.0	81.8	97.0	0.5
sf	1.53	13.31	18.72	10.51	1.73	0.70



Essai(s) complémentaire(s)

WA24 :
 Prd :
 MDE :
 06/06/2023 - FM NF EN 933-1 : 4.69

Date : 21/12/2023	BARREIROS DAVID	
Abrasivité : 2445 g / t Broyabilité : 40		