

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2024
Fin de validité 31/12/2024

Site de production **POSOCOCCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **Grave recyclé 0/20 C béton**
Nature pétrographique **Recyclé / Famille : Béton / Type : 3** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 20** Norme **NF EN 13285**


	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	D/2 10	16	D 20	1.4 D 28	2 D 40
V _{ss} + u	10		27	38	48	60		81		100	100	100
V _{ss}	9		26	37	47	58		79		99	100	100
V _{si}	4		6	11	17	28		63		90	100	100
V _{si} - u	3		5	10	16	26		61		88	99	100
sf Max												

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : Toutes les dates

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	D/2 10	16	D 20	1.4 D 28	2 D 40
Nbr. val	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Maxi	9.9	15.0	25.0	35.0	44.0	55.0	70.0	77.0	97.0	100.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	9.1	15.0	24.6	34.6	43.1	53.7	68.9	76.3	96.2	100.0	100.0	100.0
XF	6.7	11.8	19.6	29.0	37.6	48.6	64.0	71.8	91.2	98.4	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	4.3	8.6	14.6	23.4	32.1	43.6	59.1	67.3	86.2	96.7	100.0	100.0
Mini	5.0	9.0	15.0	24.0	33.0	45.0	61.0	68.0	87.0	97.0	100.0	100.0
sf	1.89	2.59	3.98	4.47	4.39	4.04	3.94	3.63	4.03	1.34	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

LA	NF EN 1097-2	15/04/2024	20
MDE	NF EN 1097-1	15/04/2024	15
FM	NF EN 933-1	18/10/2023	4.15
SS	NF EN 1744-1+A1	18/10/2023	0.2200 %
f	NF EN 933-1	18/10/2023	6.0 %
VBS	NF P 94-068	18/10/2023	0.05

GDNT3 Graves de déconstruction non traitée - Graves Non Traitée de recyclage GR4 - Classification des sols D21
w OPM = 7.1% du 22-11-21 - Pd OPM = 2.31 t/m3 du 22-11-21
Ps = 2.88 t/m3 du 22-11-21

BAREIROS DAVID

