



CE
0333
LES SABLIERES DE BRAM – Montréal Lieux dits Le Pigner-Guilhermis 11290 Montréal
2014
0333 – CPR – 041178
NF EN 12620+A1 - Code Granulats pour béton

Granularité	Désignation	16/22.4
Analyse granulométrique par tamisage	Catégorie	Gc80/20
Forme des grains		
Aplatissement FI	Catégorie	FI _{NR}
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f _{NR} %
Elem. coquilliers	Catégorie	SC _{NR}
Composition/teneur		
Teneur chlorures	Valeur déclarée	C _{0.000} %
Sulfates solubles AS	Catégorie	AS _{0.2}
Soufre total	Valeur déclarée	S ₁
Stabilité volumique		
Résistance à la fragmentation	Catégorie	LA ₂₅
Résistance à l'usure	Catégorie	M _{DE} 30
Résistance au polissage	Catégorie	PSV ₅₀
MVR	Valeur déclarée	P _{2.63} Mg/m ³
Absorption d'eau	Valeur déclarée	WA _{0.800} %
Durabilité face au gel/dégel	Catégorie	F ₁

Type de gisement : alluvionnaires / Nature pétrographique : silico-calcaire