SAS AUDE AGREGATS
Carrière de Lastours
La Caunette
11 600 Lastours

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2025
Fin de validité 30/06/2025

Site de production	**AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE** **La Caunette - 11600 - LASTOURS**	Granulat	**0/150 Ca**
Nature pétrographique	**Calcaire**	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 0 90 Norme NF P18-545 - Article 7 -

	0.063	D/2 45	D 90	1.4 D 125	160	MB (g/Kg)
Vss + u	11.3	70	97	100	100	2
Vss	7.3	66	95	100	100	2
Vsi	1.3	46	85	98	100	0
Vsi - u	0	42	83	97	97	0
sf Max						

* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : Toutes les dates

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	D/2 45	D 90	1.4 D 125	160	MB (g/Kg)
Nbr. val	1	1	1	1	1	0
Maxi	4.3	56.3	76.5	93.0	98.0	
XF + 1.25 sf	4.3	56.3	76.5	93.0	98.0	
XF	**4.3**	**56.3**	**76.5**	**93.0**	**98.0**	
XF - 1.25 sf	4.3	56.3	76.5	93.0	98.0	
Mini	4.3	56.3	76.5	93.0	98.0	
sf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Essai(s) complémentaire(s)			
Na2O eq	LPC 37	23/11/2023	0.0032 %
Arg	(M.O.)	23/11/2023	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	23/11/2023	NR
WA24	EXTERNE	23/11/2023	0.5 %
Ecs	NF EN 933-6	23/11/2023	35 s
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	23/11/2023	NR
ImP	M.O.	23/11/2023	Néant
LA	EXTERNE	23/11/2023	17
Pa	NF EN 1097-6	23/11/2023	2.88 Mg/m³
Prd	NF EN 1097-6 +A1	23/11/2023	2.88 Mg/m³
MDE	EXTERNE	23/11/2023	12
FM	EXTERNE	23/07/2012	5.36
Cl	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.004 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	Négatif
S	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.300 %
AS	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.010 %

SAS AUDE AGREGATS
Carrière de Lastours
La Caunette
11 600 Lastours

30/10/2015 : FI = 17 %
14/10/2015 : MB 0/D = 0.1 g/Kg
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %

BARREIROS DAVID