SAS MAURI - Sablière du Chapitre
Plaine de Villalbe basse Le Chapitre
11 000 Carcassonne
Tél : 04-68-25-38-44

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production	**MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**	Granulat	**0/2 CL All Sable**
Nature pétrographique	**Alluvions Silicieuses**	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 0 2 Norme NF P18-545 - Article 7 - Code d ? F2

	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Vss + u	10	76	97			2.5
Vss	6	72	95			2
Vsi		52	85		100	
Vsi - u		48	83		97	
sf Max						

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/07/2024 Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Nbr. val	12	12	12	12	12	12
Maxi	6.0	64.0	94.0	100.0	100.0	0.5
XF + 1.25 sf	6.0	64.9	93.0	99.9	100.0	0.4
XF	**3.9**	**59.8**	**91.2**	**97.0**	**100.0**	**0.3**
XF - 1.25 sf	1.8	54.7	89.5	94.1	100.0	0.2
Mini	1.2	53.0	89.0	94.3	100.0	0.2
sf	1.69	4.09	1.40	2.32	0.00	0.10



Essai(s) complémentaire(s)			
MDE		22/03/2022	14
WA24	NF EN 1097-6	22/03/2022	0.8 %
SE(10)	EXTERNE		
Prd		22/03/2022	2.70 Mg/m³
FM	NF EN 933-1	01/04/2025	3.00
W	NF EN 933-1	01/04/2025	9.5 %
f	NF EN 933-1	01/04/2025	4.1 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	22/03/2022	Négatif

BARREIROS DAVID