



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production **LES SABLIERES DE BRAM - MONTREAL**
lieux dits Le Pignier-Guilhermis - 11290 - MONTREAL

Granulat **0/2 RL All**

Nature pétrographique **Silico-calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **2** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code A**


	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	FM	MB (g/Kg)	f (%)
Vss + u	6	10	44	79	99	100	100	100	2.75	1.8	10
Vss	5	9	42	75	96	99	100	100	2.6	1.3	10
Vsi	0	2	12	53	86	89	95	100	2.1	0	0
Vsi - u	0	1	10	49	83	87	94	97	1.95	0	0
sf Max									0.18		

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	FM	MB (g/Kg)	f (%)
Nbr. val	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24
Maxi	4.8	9.0	32.0	74.0	96.0	99.0	100.0	100.0	2.21	0.8	4.8
XF + 1.25 sf	3.0	7.0	26.6	69.7	95.4	99.0	100.0	100.0	2.20	0.7	3.0
XF	1.7	5.2	22.7	66.9	94.3	99.0	99.8	100.0	2.12	0.5	1.7
XF - 1.25 sf	0.4	3.4	18.8	64.1	93.2	99.0	99.5	100.0	2.05	0.3	0.4
Mini	0.0	3.0	17.0	65.0	93.0	99.0	99.5	100.0	1.92	0.3	0.0
sf	1.04	1.41	3.11	2.21	0.85	0.00	0.26	0.00	0.06	0.16	1.04



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	06/11/2024	0.0032 %
Alcali réaction	06/11/2024	NR
Ab	06/11/2024	0.9 %
Ecs		
Alcali-Silice	06/11/2024	NR
Fs	10/10/2013	18 %
F	23/12/2024	0.8 %
ImP	06/11/2024	Néant
Pb	06/11/2024	2.63 Mg/m ³
Cl	06/11/2024	0.001 %
W	01/07/2025	9.4 %
Mh	06/11/2024	Négatif
S	06/11/2024	0.010 %
AS	06/11/2024	0.020 %
WA24	06/11/2024	0.8 %

Ph d'un sable = 8.94 à 18.4°C 23/11/15
Polluant organique : négatif 06-11-24

BARREIROS DAVID