



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production **MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **10/16 CL Marbre Rose**

Nature pétrographique **Marbre**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10 16** Norme **NF P18-545 - Article 10**


	d/2 5	D/2 8	d 10	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6		20		100			1.5	24
Vss	5		15		95			1.5	20
Vsi					80	98	100		
Vsi - u					75	97	100		
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/07/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 5	D/2 8	d 10	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Maxi	0.0	0.0	1.0	9.1	81.0	100.0	100.0	0.2	
XF + 1.25 sf	0.0	0.0	1.0	9.9	85.6	100.0	100.0	0.3	
XF	0.0	0.0	1.0	8.1	75.0	100.0	100.0	0.2	
XF - 1.25 sf	0.0	0.0	1.0	6.3	64.4	100.0	100.0	0.1	
Mini	0.0	0.0	1.0	7.1	69.0	100.0	100.0	0.1	
sf	0.00	0.00	0.00	1.41	8.49	0.00	0.00	0.10	



Essai(s) complémentaire(s)

WA24	NF EN 1097-6+A1	22/03/2022	0.5 %
PSV	EXTERNE		
LA		22/03/2022	20
Prd		22/03/2022	2.72 Mg/m³
MDE		22/03/2022	15

Abrasivité : 43 g / t
Broyabilité : 39

BARREIROS DAVID