



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 30/06/2025

Site de production **MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **2/4 CL All Gravillon**

Nature pétrographique **Alluvions Siliceuses**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **2** **4** Norme **NF P18-545 - Article 7**

	d/2 1	d 2	D/1.4 2.8	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FI (%)
Vss + u			74	100				34
Vss			62	95				30
Vsi			32	85	98	100		
Vsi - u			20	80	97	100		
sf Max								


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/07/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 1	d 2	D/1.4 2.8	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FI (%)
Nbr. val	12	12	12	12	12	12	12	1
Maxi	2.0	16.0	54.3	95.0	100.0	100.0	1.0	18
XF + 1.25 sf	1.8	13.3	53.2	96.7	100.0	100.0	0.8	18
XF	1.1	9.2	49.7	92.8	100.0	100.0	0.4	18
XF - 1.25 sf	0.5	5.1	46.2	88.9	100.0	100.0	0.0	18
Mini	0.0	5.0	43.8	85.0	100.0	100.0	0.0	18
sf	0.52	3.30	2.81	3.11	0.00	0.00	0.28	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

PSV	NF EN 1097-8	22/03/2022	51
LA		22/03/2022	19
MDE		22/03/2022	14
Na2O eq	LPC 37	22/03/2022	0.0230 %
Arg	(M.O.)	22/03/2022	Néant
WA24	NF EN 1097-6	22/03/2022	1.2 %
Alcali-Silice	EXTERNE		
ImP		22/03/2022	Néant
Prd		22/03/2022	2.68 Mg/m³
Cl		22/03/2022	0.001 %
W	NF EN 933-1	01/04/2025	3.9 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	22/03/2022	Négatif
S	M.O.	22/03/2022	0.230 %
AS	NF EN 1744-1+A1	22/03/2022	0.070 %

BARREIROS DAVID