SAS MAURI - Sablière du Chapitre
Plaine de Villalbe basse Le Chapitre
11 000 Carcassonne
Tél : 04-68-25-38-44

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production	**MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**	Granulat	**2/5.6 CL Quartz Blanc**
Nature pétrographique	**Quartz Blanc**	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 2 5.6 Norme NF P18-545 - Article 9 - Code B III bis

	d/2 1	d 2	D 5.6	1.4 D 8	2 D 11.2	f (%)	Fl (%)	LA	MDE
Vss + u	6	20	100			1.8	24	28	23
Vss	5	15	99			1.5	20	25	20
Vsi			84	98	100				
Vsi - u			79	97	100				
sf Max									

* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/07/2024 Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 1	d 2	D 5.6	1.4 D 8	2 D 11.2	f (%)	Fl (%)	LA	MDE
Nbr. val	5	5	5	5	5	5	2	2	2
Maxi	3.0	14.0	99.0	100.0	100.0	0.9	6	22	6
XF + 1.25 sf	2.7	13.3	100.0	100.0	100.0	0.8	7	23	7
XF	**1.6**	**6.6**	**96.8**	**100.0**	**100.0**	**0.4**	**5**	**22**	**5**
XF - 1.25 sf	0.5	0.0	92.0	100.0	100.0	0.0	3	21	3
Mini	1.0	1.0	90.0	100.0	100.0	0.1	4	21	4
sf	0.89	5.32	3.83	0.00	0.00	0.32	1.41	1.00	1.41



Essai(s) complémentaire(s)			
LA		31/01/2022	22
Prd		31/01/2022	2.64 Mg/m³
MDE		31/01/2022	4
W	NF EN 933-1	13/05/2025	2.3 %

BARREIROS DAVID