



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production **MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **2/6.3 CL Marbre Rose**

Nature pétrographique **Marbre Rose**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **2** **6.3** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code d - sauf f 1,5 , LA 30 , Ab A**


	d/2 1	d 2	D/2 3.15	D/1.4 4.5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	LA	WA24 (%)
Vss + u					100	100	100	1.8	24	33	2.8
Vss					99	100	100	1.5	20	30	2.5
Vsi					84	98	100	0	0	0	0
Vsi - u					79	97	100	0	0	0	0
sf Max											

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 15/04/2022 au 15/04/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 1	d 2	D/2 3.15	D/1.4 4.5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	LA	WA24 (%)
Nbr. val	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Maxi	17.0	22.0	51.1	74.0	99.0	100.0	100.0	0.3		20	0.5
XF + 1.25 sf	17.0	22.0	51.1	74.0	99.0	100.0	100.0	0.3		20	0.5
XF	17.0	22.0	51.1	74.0	99.0	100.0	100.0	0.3		20	0.5
XF - 1.25 sf	17.0	22.0	51.1	74.0	99.0	100.0	100.0	0.3		20	0.5
Mini	17.0	22.0	51.1	74.0	99.0	100.0	100.0	0.3		20	0.5
sf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

WAcm	NF EN 1097-6	15/04/2024	2.7 %
Pcm	NF EN 1097-6	15/04/2024	2.72 Mg/m³
MDE	NF EN 1097-1	15/04/2024	15
W	NF EN 933-1	15/04/2024	2.0 %

BARREIROS DAVID