



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production **MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **4/6.3 CL All Gravillon**

Nature pétrographique **Alluvions Siliceuses**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **6.3** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code d - sauf f A**


	d/2 2	D/2 3.15	d 4	D/1.4 4.5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)
Vss + u	6				100			6.3
Vss	5				95			6
Vsi					80	98	100	
Vsi - u					75	97	100	
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/07/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 2	D/2 3.15	d 4	D/1.4 4.5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)
Nbr. val	12	12	12	12	12	12	12	12
Maxi	2.0	22.9	41.0	50.0	91.0	100.0	100.0	0.6
XF + 1.25 sf	1.8	15.8	30.7	44.3	85.7	100.0	100.0	0.5
XF	1.1	9.3	19.4	34.3	81.8	100.0	100.0	0.2
XF - 1.25 sf	0.5	2.9	8.1	24.3	77.9	100.0	100.0	-0.0
Mini	0.0	3.0	7.0	24.1	80.0	100.0	100.0	0.0
sf	0.52	5.16	9.03	7.96	3.11	0.00	0.00	0.20



Essai(s) complémentaire(s)

PSV	NF EN 1097-8	22/03/2022	51
LA		22/03/2022	19
MDE		22/03/2022	14
Na2O eq	LPC 37	22/03/2022	0.0023 %
Arg	(M.O.)	22/03/2022	Néant
WA24	NF EN 1097-6	22/03/2022	1.1 %
Alcali-Silice	EXTERNE		
ImP		22/03/2022	Néant
Prd		22/03/2022	2.69 Mg/m ³
Cl		22/03/2022	0.001 %
W	NF EN 933-1	01/04/2025	3.7 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	22/03/2022	Négatif
S	M.O.	22/03/2022	0.230 %
AS	NF EN 1744-1+A1	22/03/2022	0.070 %

BARREIROS DAVID