



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production **LES SABLIERES DE BRAM - MONTREAL**
lieux dits Le Pignier-Guilhermis - 11290 - MONTREAL

Granulat **4/8 RCL All**

Nature pétrographique **Silico-calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **8** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code a**


	d/2 2	d 4	D/1.4 5.6	D 8	1.4 D 11.2	2 D 16	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20	67	100	100	100	1.8	24
Vss	5	15	55	99	100	100	1.5	20
Vsi	0	0	20	84	98	100	0	11
Vsi - u	0	0	8	79	97	0	0	7
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 2	d 4	D/1.4 5.6	D 8	1.4 D 11.2	2 D 16	f (%)	FI (%)
Nbr. val	24	24	24	24	24	24	24	11
Maxi	4.0	15.0	75.7	98.0	100.0	100.0	3.0	13
XF + 1.25 sf	2.7	12.7	60.4	95.5	100.0	100.0	1.5	13
XF	1.6	8.8	48.0	91.4	100.0	100.0	0.7	9
XF - 1.25 sf	0.5	4.9	35.6	87.4	99.8	100.0	0.0	5
Mini	0.0	5.0	36.2	86.0	99.0	100.0	0.0	3
sf	0.88	3.13	9.93	3.24	0.20	0.00	0.63	3.38



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	06/11/2024	0.0022 %
Arg	06/11/2024	Néant
Alcali réaction	06/11/2024	NR
WA24	06/11/2024	2.1 %
Alcali-Silice	06/11/2024	NR
F	23/12/2024	0.8 %
ImP	06/11/2024	Néant
LA	06/11/2024	21
MDE	16/11/2020	29
Cl	06/11/2024	0.001 %
W	01/07/2025	2.9 %
Mh	06/11/2024	Négatif
S	06/11/2024	0.010 %
AS	06/11/2024	0.020 %
Pcm	06/11/2024	2.56 Mg/m³

BARREIROS DAVID