



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2025
Fin de validité 30/06/2025

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **6.3/16 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3 16** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code a**


	d/2 3.15	d 6.3	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20	51	76	100	100	100	1.5	24
Vss	5	15	45	70	99	100	100	1.5	20
Vsi	0	0	10	40	90	98	100	0	0
Vsi - u	0	0	4	34	85	97	100	0	0
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 19/06/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 3.15	d 6.3	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	10	10	10	10	10	10	10	10	4
Maxi	2.0	7.0	21.0	56.0	96.0	100.0	100.0	1.2	10
XF + 1.25 sf	1.7	5.7	19.8	52.7	94.4	100.0	100.0	1.2	10
XF	1.2	3.5	14.7	46.1	91.9	100.0	100.0	0.9	5
XF - 1.25 sf	0.7	1.4	9.6	39.5	89.4	100.0	100.0	0.6	0
Mini	1.0	2.0	10.0	40.0	90.0	100.0	100.0	0.5	2
sf	0.42	1.72	4.08	5.28	2.03	0.00	0.00	0.26	3.83



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	23/11/2023	0.0003 %
Arg	(M.O.)	23/11/2023	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	23/11/2023	NR
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	23/11/2023	NR
ImP	M.O.	23/11/2023	Néant
LA	NF EN 1097-2	23/11/2023	16
MDE	NF EN 1097-1	23/11/2023	12
CI	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.001 %
W	NF EN 933-1	29/10/2024	1.0 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	Négatif
S	M.O.	23/11/2023	0.120 %
AS	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.030 %
Pcm	NF EN 1097-6	23/11/2023	2.85 Mg/m³

18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %
17/11/2022 : WA24 = 0.40%

BARREIROS DAVID