



	<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b>	Date d'émission 05/01/2026 Fin de validité 30/06/2026
--	--------------------------------	--

Site de production	<b>MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE</b>	Granulat	<b>0/2 CL Marbre Rose</b>
Nature pétrographique	<b>Marbre</b>	Elaboration	Naturel


<b>Partie normative</b>									
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage									

Classe granulaire	0	2	Norme	NF P18-545 - Article 10					
-------------------	---	---	-------	-------------------------	--	--	--	--	--

	0.063	0.25	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	f (%)	FM	MB (g/Kg)
Vss + u	12	52	76	97			10	3.51	2
Vss	10	50	74	95			10	3.36	1.5
Vsi			34	85	95	100		2.76	
Vsi - u			32	83	94	100		2.61	
sf Max								0.18	

<b>Partie informative</b>									
Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2025					Résultat des autres essais : Toutes les dates				

	0.063	0.25	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	f (%)	FM	MB (g/Kg)
Nbr. val	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maxi	1.9	17.0	55.0	89.0	100.0	100.0	1.9	3.01	0.2
XF + 1.25 sf	1.9	17.0	55.0	89.0	100.0	100.0	1.9	3.01	0.2
XF	1.9	17.0	55.0	89.0	100.0	100.0	1.9	3.01	0.2
XF - 1.25 sf	1.9	17.0	55.0	89.0	100.0	100.0	1.9	3.01	0.2
Mini	1.9	17.0	55.0	89.0	100.0	100.0	1.9	3.01	0.2
sf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Abrasivité : 43 g / t Broyabilité : 39	BARREIROS DAVID
---	-----------------