



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production	MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE	Granulat	0/2 CL Quartz Blanc
Nature pétrographique	Quartz Blanc	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 0 2 Norme NF P18-545 - Article 10


	0.063	0.25	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	f (%)	FM
Vss + u	12	52	78	97			10	3.44
Vss	10	50	76	95			10	3.29
Vsi			36	85	95	100		2.69
Vsi - u			34	83	94	100		2.54
sf Max								0.18

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.25	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	f (%)	FM
Nbr. val	4	4	4	4	4	4	4	4
Maxi	4.4	22.0	63.0	94.0	100.0	100.0	4.4	3.11
XF + 1.25 sf	4.6	24.2	64.7	93.8	100.0	100.0	4.6	3.09
XF	3.3	20.0	58.3	90.5	99.8	100.0	3.3	2.86
XF - 1.25 sf	2.0	15.8	51.9	87.2	99.2	100.0	2.0	2.64
Mini	2.2	15.0	51.0	88.0	99.0	100.0	2.2	2.70
sf	1.02	3.37	5.12	2.65	0.50	0.00	1.03	0.18



Essai(s) complémentaire(s)				
WA24	NF EN 1097-6	31/01/2022	0.3 %	
MB	NF EN 933-9	13/05/2025	0.3 g/Kg	
Prd		31/01/2022	2.66 Mg/m³	
MDE		31/01/2022	4	

Abrasivité : 2445 g / t
Broyabilité : 40

BARREIROS DAVID