



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **LES SABLIERES DE BRAM - MONTREAL**
lieux dits Le Pignier-Guilhermis - 11290 - MONTREAL

Granulat **0/2 RL All**

Nature pétrographique **Silico-calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **2** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code A**


	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	FM	MB (g/Kg)	f (%)
Vss + u	6	10	44	79	99	100	100	100	2.75	1.8	10
Vss	5	9	42	75	96	99	100	100	2.6	1.3	10
Vsi	0	2	12	53	86	89	95	100	2.1	0	0
Vsi - u	0	1	10	49	83	87	94	97	1.95	0	0
sf Max									0.18		

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	FM	MB (g/Kg)	f (%)
Nbr. val	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Maxi	3.5	7.0	27.0	72.0	94.0	99.0	100.0	100.0	2.36	0.8	3.5
XF + 1.25 sf	3.1	6.8	26.4	71.0	94.8	100.0	100.0	100.0	2.25	0.7	3.1
XF	2.1	5.5	24.1	66.1	91.4	98.4	99.2	100.0	2.14	0.5	2.1
XF - 1.25 sf	1.1	4.2	21.8	61.2	88.0	96.3	98.1	100.0	2.03	0.3	1.1
Mini	0.7	4.0	21.0	59.0	86.0	93.0	96.4	100.0	2.02	0.3	0.7
sf	0.78	1.03	1.86	3.93	2.71	1.66	0.89	0.00	0.09	0.14	0.78



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	03/09/2025	0.0077 %
Alcali réaction	03/09/2025	PR
Ab	03/09/2025	1.0 %
Ecs		
Alcali-Silice	03/09/2025	PR
Fs	10/10/2013	18 %
F	23/12/2024	0.8 %
ImP	03/09/2025	Néant
Pb	06/11/2024	2.63 Mg/m ³
Cl	03/09/2025	0.001 %
W	15/12/2025	8.7 %
Mh	03/09/2025	Négatif
S	03/09/2025	0.050 %
AS	03/09/2025	0.030 %
WA24	03/09/2025	1.0 %

Ph d'un sable = 9.16 à 18.4°C 03/09/25
Polluant organique : négatif 06-11-24

BARREIROS DAVID