



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **GNT 3 - 0/20 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **20** Norme **NF EN 12620 GA - OC90 - UF9 - LF4 (GNT 3)**


	0.063	0.5	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40
Vss + u	10	31	34	43	59	79	100	100	100
Vss	9	30	33	42	57	77	99	100	100
Vsi	4	15	22	30	43	63	90	100	100
Vsi - u	3	14	21	29	41	61	88	99	100
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.5	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40
Nbr. val	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Maxi	7.6	18.0	26.0	38.0	55.0	77.0	99.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	7.4	17.9	25.7	36.1	52.7	79.8	99.8	100.0	100.0
XF	5.0	15.0	22.0	31.1	45.9	73.7	97.7	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	2.6	12.1	18.3	26.1	39.1	67.6	95.6	100.0	100.0
Mini	0.4	7.0	12.0	19.0	30.0	58.0	93.0	100.0	100.0
sf	1.90	2.33	2.96	3.97	5.45	4.90	1.70	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	02/09/2025	0.0024 %
Arg	(M.O.)	23/12/2024	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	02/09/2025	NR
WA24	EXTERNE	02/09/2025	0.3 %
Ecs	EXTERNE		
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	02/09/2025	NR
ImP		23/12/2024	Néant
LA	EXTERNE	04/11/2025	21
MDE	EXTERNE	04/11/2025	10
FM	NF EN 933-1	02/12/2025	4.66
Cl		02/09/2025	0.001 %
W	NF EN 933-1	02/12/2025	2.9 %
f	NF EN 933-1	02/12/2025	5.9 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	Négatif
S	M.O.	02/09/2025	0.240 %
AS	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	0.020 %
MB	NF EN 933-9	02/12/2025	0.5 g/Kg
Pcm	NF EN 1097-6	02/09/2025	2.83 Mg/m³



SAS AUDE AGREGATS
Carrière de Lastours
La Caunette
11 600 Lastours

GNT 3 – 0/20 Ca : Classement GTR 2024 : G31 - R3 Li
wOPM=4.6%
30/10/2015 : FI = 17 %
14/10/2015 : MB 0/D = 0.1 g/Kg
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t - Coefficient de broyabilité = 31 %
Classification GTR : D21 - R21
VBS : 0.02

BARREIROS DAVID