



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **GNT 2 - 0/31.5 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 31.5** Norme **NF EN 13285 - sauf OC 80 , OC 90 , OC 90 , G A , G A , G A , G A , G A , UF**


	0.063	0.5	1	4	8	D/2 16	D 31.5	1.4 D 45	2 D 63
Vss + u	10	16	21	34	57	79	100	100	100
Vss	9	15	20	32	55	77	99	100	100
Vsi	4	5	10	18	39	61	85	100	100
Vsi - u	3	4	9	16	37	59	83	99	100
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.5	1	4	8	D/2 16	D 31.5	1.4 D 45	2 D 63
Nbr. val	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Maxi	7.0	14.0	20.0	32.0	55.0	77.0	99.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	6.3	14.8	20.2	34.0	55.2	78.1	99.3	100.0	100.0
XF	4.6	11.0	15.8	31.3	52.6	75.1	95.8	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	2.9	7.2	11.4	28.7	50.0	72.1	92.3	100.0	100.0
Mini	2.4	6.0	10.0	26.0	49.0	72.0	90.0	100.0	100.0
sf	1.35	3.02	3.54	2.12	2.07	2.36	2.82	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	02/09/2025	0.0024 %
Arg	(M.O.)	23/12/2024	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	02/09/2025	NR
WA24	EXTERNE	02/09/2025	0.3 %
Ecs	EXTERNE		
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	02/09/2025	NR
ImP		23/12/2024	Néant
LA	EXTERNE	02/09/2025	15
MDE	EXTERNE	02/09/2025	12
FM	NF EN 933-1	16/12/2025	4.99
Cl		02/09/2025	0.001 %
W	NF EN 933-1	16/12/2025	3.3 %
f	NF EN 933-1	16/12/2025	4.5 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	Négatif
S	M.O.	02/09/2025	0.240 %
AS	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	0.020 %
MB	NF EN 933-9	16/12/2025	0.7 g/Kg
Pcm	NF EN 1097-6	02/09/2025	2.83 Mg/m³



SAS AUDE AGREGATS
Carrière de Lastours
La Caunette
11 600 Lastours

GNT 2 – 0/31 Ca : Classement GTR 2024 : G11 - R3 Li
wOPM=4.2%
30/10/2015 : FI = 17 %
14/10/2015 : MB 0/D = 0.1 g/Kg
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %
VBS : 0.04

BARREIROS DAVID