



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production

MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE

Granulat

0/63 C Recyclé

Nature pétrographique

Elaboration

Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 0 63 Norme NF EN 13285


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	D/2 31.5	D 63	1.4 D 90	2 D 125
Vss + u					20	25	36	46	58	74	100		
Vss					19	24	34	44	56	71	99		
Vsi					9	14	20	28	40	55	80	100	100
Vsi - u					8	13	18	26	38	52	78	99	100
sf Max													

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	D/2 31.5	D 63	1.4 D 90	2 D 125
Nbr. val	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Maxi	2.2	3.0	5.0	8.0	14.0	20.0	29.0	40.0	53.0	66.0	88.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	2.3	3.0	5.0	8.0	14.4	20.8	30.9	43.1	57.2	70.2	89.9	100.0	100.0
XF	2.2	3.0	5.0	8.0	13.5	19.0	26.5	36.0	47.5	60.5	85.5	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	2.1	3.0	5.0	8.0	12.6	17.2	22.1	28.9	37.8	50.8	81.1	100.0	100.0
Mini	2.1	3.0	5.0	8.0	13.0	18.0	24.0	32.0	42.0	55.0	83.0	100.0	100.0
sf	0.07	0.00	0.00	0.00	0.71	1.41	3.54	5.66	7.78	7.78	3.54	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

BARREIROS DAVID