



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production	MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE	Granulat	10/16 CL Marbre Rose
Nature pétrographique	Marbre	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 10 16 Norme NF P18-545 - Article 10 - sauf FI 20


	d/2 5	D/2 8	d 10	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6		20		100			1.5	24
Vss	5		15		95			1.5	20
Vsi					80	98	100		
Vsi - u					75	97	100		
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 5	D/2 8	d 10	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Maxi	0.0	0.0	1.0	7.1	69.0	100.0	100.0	0.1	
XF + 1.25 sf	0.0	0.0	1.0	7.1	69.0	100.0	100.0	0.1	
XF	0.0	0.0	1.0	7.1	69.0	100.0	100.0	0.1	
XF - 1.25 sf	0.0	0.0	1.0	7.1	69.0	100.0	100.0	0.1	
Mini	0.0	0.0	1.0	7.1	69.0	100.0	100.0	0.1	
sf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Essai(s) complémentaire(s)				
WA24	NF EN 1097-6+A1	03/09/2025	0.3 %	
PSV	EXTERNE			
LA		03/09/2025	23	
Prd		22/03/2022	2.72 Mg/m ³	
MDE		03/09/2025	16	

Abrasivité : 43 g / t
Broyabilité : 39

BARREIROS DAVID