



SAS MAURI - Sablière du Chapitre
Plaine de Villalbe basse Le Chapitre
11 000 Carcassonne
Tél : 04-68-25-38-44

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 05/01/2026 Fin de validité 30/06/2026
--	--------------------------------	--

Site de production	MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE	Granulat	4/6.3 CL All Gravillon
Nature pétrographique	Alluvions Silicieuses	Elaboration	Naturel

Partie normative			
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage			


Classe granulaire	4	6.3	Norme	NF P18-545 - Article 7
-------------------	----------	------------	-------	-------------------------------

	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	Fl (%)
Vss + u			97			1	34
Vss			92			1	30
Vsi			82	98	100		
Vsi - u			77	97	100		
sf Max							

* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative			
Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2025		Résultat des autres essais : Toutes les dates	

	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	Fl (%)
Nbr. val	10	10	10	10	10	10	0
Maxi	4.0	54.0	95.0	100.0	100.0	0.6	
XF + 1.25 sf	3.1	37.9	93.2	100.0	100.0	0.6	
XF	1.8	23.6	85.5	100.0	100.0	0.3	
XF - 1.25 sf	0.5	9.3	77.8	100.0	100.0	0.0	
Mini	1.0	16.0	80.0	100.0	100.0	0.0	
sf	1.03	11.44	6.17	0.00	0.00	0.22	



Essai(s) complémentaire(s)				
PSV	NF EN 1097-8	03/09/2025	51	
LA		03/09/2025	18	
MDE		03/09/2025	13	
Na2O eq	LPC 37	22/03/2022	0.0023 %	
Arg	(M.O.)	22/03/2022	Néant	
WA24	NF EN 1097-6	03/09/2025	0.7 %	
Alcali-Silice	EXTERNE			
ImP		22/03/2022	Néant	
Prd		22/03/2022	2.69 Mg/m³	
Cl		22/03/2022	0.001 %	
W	NF EN 933-1	16/12/2025	3.5 %	
Mh	NF EN 1744-1+A1	22/03/2022	Négatif	
S	M.O.	22/03/2022	0.230 %	
AS	NF EN 1744-1+A1	22/03/2022	0.070 %	

BARREIROS DAVID